



LEPIDLA CENTRUM

průmyslová lepidla

Technický list LC GT - C

LC GT – C je vysoce výkonné strukturní lepidlo s akrylovým základem. Jedním z významných rysů LC GT – C je výborná flexibilita, jeho vysoký výkon a dobrá stálost při teplotě.

LC GT – C poskytuje velmi dobrou přilnavost na ocel, hliník, měď, chrom, mosaz, nikl, zinek, polyester, PVC, ABS, sklo, dřevo, beton, kámen atd.

Podmínky k uskladnění: tmavé, chladné a suché místo pokojové teploty
Skladovací doba: v neotevřeném původním obalu nejméně 6 měsíců

Technické údaje

barva	průhledné
pryskyřice	methacrylat

Vlastnosti

viskozita (Brookfield LVT/25°C) mPas od	5 000 do 6 000
teplota vznícení (°C)	> 15
Hustota (g/cm ³)	přibližně 1,2

Ošetřování

Manipulační pevnost	5 – 7 min.
plná pevnost	4 – 6 hod.

Pevnost při ohybu, stříhu

Ocel	20 N/mm ²
Hliník	18 N/mm ²
PC/PC	5 N/mm ²
PMMA/PMMA	2 N/mm ²
FR4 Epoxy	19 N/mm ²

Tvrzené vlastnosti

Lepidla Centrum CZ s.r.o.
Lipenská 17
České Budějovice 370 01

+420 603 542 400
obchod@lepidla-centrum.cz
www.lepidla-centrum.cz



LEPIDLA CENTRUM

průmyslová lepidla

Tepelná odolnost	- 30 až 120°C
Tvrдость podle Shore D	45 až 55
Smrštění	14 %
E-Modul	462 N/mm ²