

LOXEAL[®] 32-18

Charakteristika

Anaerobní lepidlo s nízkým stupněm zajištění spoje vhodné pro zajišťování závitového spoje, je vhodné pro zajišťování malých, přesných šroubů, matic a různých závitových elementů či prvků v materiálovém provedení především z mosazi a hliníku. Používá se všude tam, kde je vyžadována snadná demontáž závitového spoje.

Odolává vlivu tepla, korozi, vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha dalším chemikáliím.

Fyzikální vlastnosti

Složení:	anaerobní metakrylát
Barva:	fialový
Fluorescence	pod modrým světlem
Viskozita (25 °C)	125 mPa.s
Měrná hmotnost (25 °C)	1,05 g / ml
Max. průměr závitů / mezera vyplnění:	M 12 - 0,10 mm
Bod vzplanutí:	> 100 °C
Obsah rozpouštědla	žádný
Doba použitelnosti (25 °C)	1 rok

Doba vytvrzování

Doba vytvrzování závisí na montážní vůli, povrchu materiálu a teplotě. Funkční pevnost je dosažena v intervalu 3 až 6 hodin. Úplné vytvrzení je dosaženo za 24 až 36 hodin po aplikaci. U pasivních povrchů či nízké teplotě lze urychlit proces vytvrzování použitím **Loxeal Activator 11**.

Odolnost prostředí

Vzorek oceli - ASTM 1002/DIN 53283


Chemická odolnost

Testována za níže uvedených podmínek po 24 hodinách od polymerace za uvedené teploty.

Chemické prostředí	Teplota [°C]	Chemická odolnost		
		po 100 hod.	po 500 hod.	po 1000 hod.
Motorový olej	125	výborná	výborná	výborná
Převodový olej	125	výborná	výborná	výborná
Benzín	25	výborná	výborná	výborná
Voda / glykol 50%	87	velmi malá	velmi malá	velmi malá
Brzdová kapalina	25	výborná	výborná	dobrá

pro informace o rezistenci k jiným chemikáliím kontaktujte technickou podporu servis@loxeal.cz

Graf znázorňuje závislost mechanické pevnosti na teplotě.



Vytvrzovací vlastnosti

Použit šroub M 10 x 20 - v provedení 8.8; matice h = 0,8·d při 25 °C:

Manipulační pevnost (doba)	15 - 20 minut
Funkční pevnost (vytvrzení)	3 - 6 hodin
Plné vytvrzení	6 - 12 hodin
Pevnost ve smyku (ASTM - D1002)	5 - 7 N / mm ²
Pevnost v tahu (ASTM D-2095)	2 - 4 N / mm ²
Rázová pevnost (ASTM D-950)	3 N · mm / mm ²
Jistící moment (ISO 10964)	
- odtržení	6 - 10 Nm
- převládající	3 - 6 Nm
Průtažnost	více než 100%
Rozsah teplot	-55 +150 °C

Návod k použití

Výrobek je doporučen k použití na kovové povrchy.

Před lepením vyčistěte a odmastěte povrch nejlépe přípravkem **Loxeal Pulitore 10**.

Při aplikaci postupujte tak, aby LOXEAL 32-18 zcela zaplnil mezeru mezi jednotlivými díly či montážními částmi a přidržujte je po manipulační dobu. Tekutý výrobek může poškodit oděv, některé plasty a elastomery. Pozdější objevení trhlinek může být vyvoláno kontaktem s termoplasty.

Pro použití na materiály z neželezných kovů kontaktujte technickou podporu **servis@loxeal.cz**.

K rozebrání součástí použijte běžné nářadí, popřípadě zahřejte na teplotu 150/250°C. Mechanicky odstraňte zbytky lepidla a očistěte povrch acetonem.

Skladování

Uchovávejte přípravek v chladné a suché místnosti. Teplota by neměla přesáhnout +25°C.

Nepoužité vytlačené lepidlo nevracejte zpět do původního obalu. Dojde k znehodnocení - čistého výrobku.

Další informace o použití, skladování či manipulaci Vám poskytne technický servis Loxeal.

Bezpečnost a zacházení

Tyto informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Poznámka

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly získány v laboratořích Loxeal a jsou pouze informativního charakteru.

Loxeal nepřebírá odpovědnost za výsledky dosažených jinými metodami měření. Je na zodpovědnosti každého uživatele posoudit vhodnost užití výrobku uvedeného v tomto dokumentu.

Loxeal odmítá veškeré záruky, vyjádřené či implikované, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, plynoucí z prodeje nebo použití výrobků, Loxeal.

Loxeal výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku.